

HYLOMAR®

www.hylomar.com

HYLOMAR®

Universal Jointing Compound
Universaldichtung
Puesto de estanquidad
Pâte d'étanchéité

M

HYLOMAR M

UNIVERSELLE DICHTMASSE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gebindegrößen - 40 ml Tube (Blisterpackung), 80 ml Tube (Schachtel), 200 ml (Spraydose), 200 ml (Automatikkartusche), 250 ml (Dose mit Pinsel im Deckel), 300 ml Kartusche und 1 Liter Dose.

Hylomar M ist eine hochentwickelte, dauerplastische und nicht-aushärtende Dichtmasse. Die Masse ist gegen eine große Anzahl verschiedener Flüssigkeiten beständig:

- ✦ Industrielle Flüssigkeiten
- ✦ Öle
- ✦ Erdöl und synthetische Schmieröle auf Diesterbasis
- ✦ Benzin und Kerosin
- ✦ Wasser
- ✦ Mischungen aus Wasser und Glykol bzw. Methanol
- ✦ Luft
- ✦ Verbrennungsprodukte von Turbinen und Kolbenmotoren
- ✦ Leicht zu Reinigen

Typische Anwendungen:

- ✦ Einlassverteiler
- ✦ Steuergehäusedeckel
- ✦ Komponenten von Getrieben und Automatikkgetrieben
- ✦ Gewindedichtungen und feinbearbeitete Oberflächen
- ✦ Wasser- und Ölpumpen
- ✦ Instrumenteninspektionsdeckel
- ✦ Zylinderkopfdichtung
- ✦ Flache starre Ölwannen
- ✦ Gasturbinen
- ✦ Wassergekühlte Generatoren und Turbo-Vakuumanlagen



EIGENSCHAFTEN

- ✦ Nicht-aushärtend und dauerplastisch
- ✦ Beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Kühlmittel und Gase
- ✦ Weltweit von Originalausrüstern spezifiziert
- ✦ Breiter Temperaturbereich (-50 °C bis +250 °C)
- ✦ Einfach zu verwenden
- ✦ Unbegrenzte Montagezeit
- ✦ Leichte Demontage der verbundenen Komponenten
- ✦ Verwendung an passgenauen Metall- und Kunststoffoberflächen
- ✦ Verwendung als nicht-aushärtendes Gewindedichtmittel
- ✦ Beständig gegen Vibrationen
- ✦ Einfaches Auftragen auf vertikalen und unterseitigen Fugenoberflächen auf Grund thixotroper Eigenschaften
- ✦ Kann mit oder ohne Dichtung verwendet werden

TYPISCHE PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich	-50°C - +250°C
-------------------	----------------

NIEDRIGE VISKOSITÄT L

Beschichtungsstärke	0.015 mm
Max. Oberflächenfinish	2.0 µm
80ml reichen für	2.25m ²
Produktabdeckung nach Trocknung	2mg/cm ²

MITTLERE VISKOSITÄT M

Beschichtungsstärke	0.03 mm
Max. Oberflächenfinish	3.0 µm
80ml reichen für	1.36m ²
Produktabdeckung nach Trocknung	4mg/cm ²

HOHE VISKOSITÄT H

Beschichtungsstärke	0.09 mm
Max. Oberflächenfinish	3.5 µm
80ml reichen für	0.67m ²
Produktabdeckung nach Trocknung	12mg/cm ²

Hylomar Limited

Hylo House, Cale Lane, Wigan, WN2 1JT, UK | Tel: +44 (0)1942 617000 | Fax: +44 (0)1942 617001

Hylomar GmbH

Talstraße 106, 41516 Grevenbroich, Deutschland | Tel: +49 (0)2182 570 8971 | Fax: +49 (0) 2182 5708970

Hylomar LLC

158 J J Lane, Center Point, Texas 78010, USA | Tel: +1 830 634 2603



Nonfood Compounds
(Category Code - P1)