

Easy Seal XS 310 ml Weiß

Art.: 01.1453.0100

310 ml

Easy Seal XS ist eine einzigartige weichmacherfreie und dauerelastische Fugendichtmasse, u.a. für Naturstein und Sanitärbereich. Das Produkt ist nicht nur geruchsarm, sondern auch lösungsmittel- und MEKO-frei, sodass es sogar auf äußerst empfindlichen Oberflächen anwendbar ist. Easy Seal XS haftet hervorragend auf den verschiedensten Untergründen, wie Naturstein, Beton, keramischen und glasierten Fliesen, Spiegel, Glas, Holz, Metallen und vielen Kunststoffen.



Basis:	Alcoxy
Dichte:	± 1010 kg/m ³
Konsistenz:	Pastös
Lösungsmittel:	Keine
Härte:	± 25 (Shore A)
Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit):	± 0,52 N/mm ² (nach DIN 53504)
Bruchdehnung (%):	± 215% (nach DIN 53504)
Modul:	± 0,36 N/mm ² (bei 100% Dehnung) (nach DIN 53504)
Scherfestigkeit:	0,6 N/mm ² (nach DIN 53283)
Rückstellvermögen:	± 100%
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +150°C
UV-Beständigkeit:	Sehr gut
Wasserbeständigkeit:	Sehr gut
Lösungsmittelbeständigkeit:	Gut, gegen verschiedene Lösungsmittel beständig
Pilzresistenz:	Sehr gut
Standvermögen:	Gut
Tests:	Entspricht den Anforderungen der NSF für die Kategorie S2, Registrierungsnummer: 143799 EMICODE EC1 Plus zertifiziert (Lizenzierungs-Nummer 12202/13.04.18)
Verarbeitungsbedingungen:	+5°C bis +30°C
Untergrund:	Die gängigsten Baumaterialien, wie Naturstein, Beton, keramische und glasierte Fliesen, Spiegel, Glas, Holz, Metalle und viele Kunststoffe
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen. Kunststoff, poröse oder sehr schwierige Untergründe mit Innotec Repaplast Primer oder Innotec Seal Guard



vorbehandeln.

Applikation:	Direkt aus der Kartusche mit einer Kartuschenpistole (Innotec Pro 2000 Gun , Easy Grip Gun oder Air Sealant Applicator 300) auftragen. Eventuell mit Innotec Seal Fluid ausglätten.
Beim Gebrauch in Schwimm-/Wasserbassins:	Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Stets mit einem geeigneten Primer (z.B. Innotec Seal Guard) vorbehandeln. Innotec Back Fill Foam anwenden, um die Fuge genau zu dimensionieren und/oder Dreipunkthaftung zu vermeiden. Empfehlung: maximale Fugentiefe = (Breite/3) + 6 mm. Vor dem Eintauchen muss Easy Seal XS völlig durchgetrocknet sein.
Hautbildung:	Nach ± 10 Minuten (bei 23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit)
Grifftrocken:	Nach 60 Minuten (bei 23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit)
Durchhärtung:	± 2 mm in 24 Stunden (bei 23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit)
Minimale Fugenbreite:	4 mm
Maximale Fugenbreite:	20 mm
Dauerdehnung:	20%
Überlackierbarkeit:	Nicht überlackierbar
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
Einzelheiten:	Beim Glätten mit Seal Fluid auf Naturstein kann Verfärbung entstehen. Infolge der ständig wechselnden Wasserqualität in Schwimm- und Wasserbassins, kann die Lebensdauer von Easy Seal XS bei Anwendung in Schwimm-/Wasserbassins nicht eindeutig angegeben werden. OEM-Genehmigung
CE-Zertifizierung:	Easy Seal XS ist ein Produkt mit CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011: CE EN 15651-1:2012, F INT-EXT 20LM CE EN 15651-3:2012, XS1 Sie können die entsprechende Leistungserklärung (DoP Nr. 0114530100) von unserer Website herunterladen.
EAN-Code:	5400563002490

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.





Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

