

Moulding Tape HS 12 mm

Art.: 05.2320.0070

Rolle 10 m

Moulding Tape HS ist ein doppelseitig klebendes Band auf Basis eines sehr reißfesten Gummis und mit einer druckempfindlichen Spezial-Klebeschicht. Dies hat den Vorteil, dass das zu klebende Teil problemlos und mehrmals neu positioniert werden kann, ohne dass bereits eine feste Klebeverbindung zustande kommt. Erst wenn sich das Teil an der richtigen Stelle befindet, drückt man es fest an, wodurch dann die eigentliche Klebeverbindung entsteht.



Basis:	Acrylschaum mit Acrylkleber
Dichte:	820 kg/m ³
Abmessungen:	12 mm x 0,8 mm x 10 m
Härte:	68 (Shore A)
Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit):	0,9 N/mm ²
Bruchdehnung (%):	> 500%
Scherfestigkeit:	0,7 N/mm ²
Schälfestigkeit:	21 N/cm (180°)
Temperaturbeständigkeit:	-35°C bis +90°C
Spitzentemperaturbeständigkeit:	+150°C (max. 4 Stunden)
UV-Beständigkeit:	Ausgezeichnet
Wasserbeständigkeit:	Sehr gut, nimmt fast keine Feuchtigkeit auf.
Lösungsmittelbeständigkeit:	Ziemlich gut. Auch gegen leichte Chemikalien und Diesel.
Verarbeitungsbedingungen:	+15°C bis +30°C
Untergrund:	Auf fast jeder glatten Oberfläche
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen.
Applikation:	Direkt von der Rolle auf den Untergrund auftragen und fest andrücken. Die Schutzfolie entfernen und beide Teile vorsichtig zusammenfügen. 5 Minuten lang kann neu ausgerichtet werden. Wenn die Teile korrekt sitzen, fest andrücken (z.B. mit dem Innotec Blade for Striping), damit die druckempfindliche Klebeschicht aktiviert wird. Die maximale Haftung ist nach 24 Stunden erreicht.
Korrekturzeit:	Maximal 5 Minuten
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung





Lagerbedingungen: Kühl und trocken lagern, bei einer Temperatur zwischen +5°C und 20°C

Batchcodetyp: F

EAN-Code: 5400563026625

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

